

# 一液ウレタン溶剤系プライマー

JIS K 5970 (JIS) 日塗検 JP0308004

F★★★★

## フローン速乾プライマー

湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。  
フローン防水材「フローン速乾110」、フローン床材を施工する場合に使用します。

### 特長

速乾性に優れています。

特殊ウレタン樹脂を使用しているため、乾燥性に優れています。

### 用途

新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー  
フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー

### 上塗り可能製品

防水材	床材
フローン速乾110	フローン22
フローン#11	AUコート
#11ローラー用	
フローン#12	
フローン01	
フローンシーリング	
スーパートップ遮熱	
弾性トップ14	

上塗り可能製品の詳細は各商品のカタログをご参照下さい。

### 容量・荷姿

荷姿	塗装面積
	フローン速乾110使用の場合 (0.2kg/m <sup>2</sup> 、1回塗)
16kg(石油缶入り)	80m <sup>2</sup>
4kg(4kg角缶入り)	20m <sup>2</sup>



東日本塗料株式会社

# 標準施工仕様

## 1. フローン速乾110仕様

工程	材料名	使用量 kg/m <sup>2</sup>	上塗可能時間(23℃)	備 考
1	素地調整	——	——	ゴミ、ホコリなどの異物は、完全に除去する。
3	フローン速乾プライマー	0.2	1～12 時間	原液のまま、ローラー、ハケにて塗布する。
4	フローン速乾110			

## 注意事項

1. 旧塗膜または、異物付着等の下地処理については、当社までご連絡下さい。
2. カラコン・フェロコン等の他種下地の処理方法については、当社までご連絡下さい。
3. 他社製品を上塗りする場合には、充分テストの上ご使用下さい。
4. 下地はレイタンス、砂、ゴミ、ホコリ等を十分に清掃しておくことが必要です。
5. コンクリート、モルタルの養生不足は水分の影響により、フクレ、硬化不良をまた、アルカリの影響により、密着不良をまねく場合があります。従って、含水率が高周波水分計 ケット社製 HI-500・HI-520 で測定し、コンクリートレンジの表示値が5%以下、pH9.5 以下になってから施工して下さい。
6. 気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないで下さい。  
硬化時間、硬化後の性能は、施工時の温度の大きく影響されます。
7. フローン速乾プライマーを塗布後、12時間(23℃)以上経過しますと、上塗りが層間剥離を起こす可能性がありますので、塗布後12時間以上経過した場合には目荒らしを行い、再度フローン速乾プライマーを塗布してから上塗りを施工して下さい。  
(施工時に降雨があった場合も同様の処理をしてください。)
8. 施工時には、引火、爆発、中毒等の事故防止の為、充分換気し、発火原因となる電気溶接、ガス溶断との並行作業を避けて下さい。
9. 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時及び施工後の換気を充分に行ってください。

## 取り扱い上の注意事項

1. 速乾プライマーは、湿気硬化型一液ウレタン樹脂ですから、空気中の湿気と反応します。  
開缶後は、速やかに使い切ってください。
2. 材料は、冷暗所に保管し、火気に充分注意して下さい。  
また、施工現場での保管は、雨等が当たらないようし、外部の野積みは避けて下さい。
3. 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 直接皮膚に触れないよう充分注意して下さい。もし触れた場合は、ウエス等で十分に拭き取り、中性洗剤で洗ってください。
5. 材料の保管、取扱いについては、消防法、労働安全法、その他に基づき充分な管理をお願いします。
6. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときは産業廃棄物として処理してください。

※ アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸系疾患を有する人は、取扱いを避けて下さい。  
(呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります。)  
容器に表示されている注意事項をご参照の上、安全に施工して下さい。  
詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●お問い合わせは.....

## 東日本塗料株式会社

本 社 / 〒124-0006	東京都葛飾区堀切 3丁目 25番 18号	TEL. 03(3693)0851(代)	FAX. 03(3697)2306
埼玉 工場 / 〒347-0017	埼玉県加須市南篠崎 1丁目 13番地	TEL. 0480(65)1515(代)	FAX. 0480(65)1518
仙台営業所 / 〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野 1丁目 4番 20号	TEL. 022(291)7372(代)	FAX. 022(291)7320
新潟営業所 / 〒950-0871	新潟市東区山木戸 3丁目 7番 9号	TEL. 025(273)5749(代)	FAX. 025(274)6730
静岡営業所 / 〒422-8037	静岡市駿河区下島 128番地-1	TEL. 054(238)8061(代)	FAX. 054(238)8063
北海道出張所 /		TEL. 03(3693)0851	FAX. 03(3697)2306

\*製品改良のため予告なく、仕様、性能を変更する場合がございます。

CATALOG 2020.9